


VINYROCK ELASTIC FILLER

-JAPANESE STANDARD HIGH QUALITY-

Product name
Paint type
Use
Coating amount
No of Coat
Tools
Dilution
Dilution ratio
Touch Dry
Hard Dry
Coating Interval
Specific gravity
Package
Sealer of Exterior
Top coat of exterior

VINYROCK ELASTIC FILLER
Acrylic emulsion water based filler
Exterior Mid coat
0.5-1.5kg/m² · 1coat
1coat
Brush , Roller
clean water
2-8%
1h
1h
4h
1.62±0.03
25kg
VINYROCK CATIONIC SEALER
HYPER VINYROCK SHIELD
HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS



【New wall】


【repaint wall】




PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

Japanese Standard

Anti Alga Test (4weeks)



No Anti Alga Type



ELASTIC FILLER
+
HYPER VINYROCK SHIELD

Anti Mold Test (2weeks)



No Anti Mold Type



ELASTIC FILLER
+
HYPER VINYROCK SHIELD

【Semi-Elastic type & Adhesion】

【VINYROCK ELASTIC FILLER】

VINYROCK ELASTIC FILLER has also sealer function and it is possible to apply onto many kind of original film for repainting. It is Semi-Elastic type, so it follows cracks and prevent water in the cracks.

Also high solid content makes high filling function.


Specially controlled viscosity gives various type of texture by Roller, Mastic Roller, Tile-Gun, Lithin-Gun etc.

It is possible to achieve not only semi-elastic but also high durability & wash ability when apply high durable water based silicon resin paint HYPER VINYROCK SHIELD or HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS as top coat.

EXAMPLE

Use original film pattern

Change original film pattern



It can be possible to make many texture pattern by controlling dilution %, Coating amount, Tools.

Process	Paint & Method	Dilution ratio			Coating amount Kg/m ² · 1coat	Coating Interval	
Surface Preparation	1) Remove completely Efflorescence, Laitance, Dust, Dirt etc.. by wire brush.						
	2) Dry well until water content below 10% and pH below 9.5, then start painting.						
Under coat	Product	VINYROCK CATIONIC SEALER		Not necessary	-	0.06 - 0.10kg	
	Tools	Brush, Roller, Airless					
	No. of coat	1coat					
	Coating amount	150 - 250m ² /15kg/1coat					
Mid coat	Product	VINYROCK ELASTIC FILLER		Clean Water	5 - 8%	0.5 - 0.8kg	
	Tools	Roller					
	No. of coat	1 - 2coat				2 - 5%	0.8 - 1.5kg
	Coating amount	10 - 32m ² /16kg/1coat					
Top coat	Product	HYPER VINIROCK SHEILD HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS		Clean water	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	
	Tools	Brush, Roller					
	No. of coat	2 - 3coat					
	Coating amount	115 - 136m ² /15kg/1coat					

VINYROCK ELASTIC FILLER

-JAPANESE STANDARD HIGH QUALITY-

製品名
塗料種類
用途
塗布量
塗装回数
塗装用具
希釈材
希釈率
指触乾燥
硬化乾燥
上塗可能時間
容量
外壁用下塗り
適正上塗

VINYROCK ELASTIC FILLER

水生アクリル系フィラー

内外壁用中塗り材

0.5-1.5kg/m²・1coat

1回

刷毛、ローラー

清水

2-8%

1時間

1時間

4時間


25kg

VINYROCK CATIONIC SEALER

HYPER VINYROCK SHIELD

HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS

1K YUMEROCK



【新設面】



【塗替え面】




PT.ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

PT.ROCKPAINT INDONESIA


JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

Japanese Standard

防藻テスト (4週間)



防藻剤なしの塗料



ELASTIC FILLER
+
HYPER VINYROCK SHIELD

防カビテスト (2週間)



防カビ剤なしの塗料



ELASTIC FILLER
+
HYPER VINYROCK SHIELD

【微弾性機能と密着力】

【VINYROCK ELASTIC FILLER】

ビニロックエラストックフィラーはシーラー機能もあるため新設の他に改修用として各種旧塗膜への密着に優れます。

微弾性力があるのでクラック等のひび割れにも優れた性能を発揮しますので、雨水の浸透を防ぎ防水効果を発揮します。

また固形分が高いので痩せが少なく目止め効果にも優れます。

特殊な粘度を有しているので、ローラー、マスチックローラー、タイルガン、リシンガンなどを用いることで様々な意匠性を表現することが可能です。


上塗り塗料として、高耐久水性シリコン樹脂塗料のハイパービニロックシールド、ハイパービニロックシールド グロス、1K YUMEROCKを塗装することで、微弾性機能の他に高耐久性、低汚染性の機能を複合的に発揮します。

塗装工法例

旧塗膜のパターンを活かした工法



旧塗膜のパターンを変えた工法



【新設塗装仕様例】

工程	塗料及び作業内容		希釈率		塗布量 Kg/m ² ・1回	塗装間隔	
素地調整	1)チョーキング、レイタンス、埃、汚れ等のワイヤーブラシで除去します。						
	2)Phは9.5以下の水は10%以下になるまで乾燥させてください。						
下塗	製品名	VINYROCK CATIONIC SEALER	通常不要	ハケ ローラー エアレス	-	0.06 - 0.10kg	
	塗装用具	ハケ、ローラー、エアレス					
	塗装回数	1回					
	塗布量	150 - 250m ² /15kg/1回					
中塗	製品名	VINYROCK ELASTIC FILLER	清水	中毛 ローラー	5 - 8%	0.5 - 0.8kg	
	塗装用具	ローラー					
	塗装回数	1 - 2coat			マスチック ローラー		2 - 5%
	塗布量	10 - 32m ² /16kg/1回					
上塗	製品名	HYPER VINIROCK SHEILD	清水	ハケ ローラー エアレス	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg	
	塗装用具	HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS					
	塗装回数	ハケ、ローラー					
	塗布量	2 - 3回					
	製品名	115 - 136m ² /15kg/1回					

VINYROCK ELASTIC FILLER

-STANDAR KUALITAS TINGGI JEPANG-

Nama Produk
Tipe Cat
Penggunaan
Jumlah Lapisan
Jumlah Pengecatan
Alat Aplikasi
Pengenceran
Persentase Pengenceran
Cepat Kering
Sulit Kering
Jarak Waktu Pengecatan
Berat Jenis
Kemasan
Sealer Eksterior
Lapisan Atas Eksterior

VINYROCK ELASTIC FILLER
Acrylic emulsion water based filler
Lapisan Tengah Eksterior
0.5-1.5kg/m²/1kali pengecatan
1 kali pengecatan
Kuas , Roller
Air bersih
2-8%
1jam
1jam
4jam
1.62±0.03
25kg
VINYROCK CATIONIC SEALER
HYPER VINYROCK SHIELD
HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS



【Pengecatan Baru】




【Pengecatan Ulang】




PT. ROCKPAINT INDONESIA
ROCKPAINT.CO.LTD

PT. ROCKPAINT INDONESIA
JL. HARAPAN IV LOT KK-9B, KAWASAN INDUSTRI KIIC,
DESA SIRNABAYA, KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR,
KARAWANG 41361, JAWA BARAT TEL +62-21-8911-4321

Tes Anti Lumut (4 minggu)



Tidak Menggunakan Anti Lumut



ELASTIC FILLER + HYPER VINYROCK SHIELD

Tes Anti Jamur (2 minggu)



Tidak Menggunakan Anti Jamur



ELASTIC FILLER + HYPER VINYROCK SHIELD

【Tipe Semi Elastis dan Perekat】

【VINYROCK ELASTIC FILLER】

VINYROCK ELASTIC FILLER memiliki fungsi *sealer* dan dapat digunakan pada berbagai macam film asli. **Vinyrock Elastic Filler** merupakan tipe semi elastis, sehingga dapat menutupi retakan dan mencegah air meresap ke dalamnya. Selain itu, dengan kepadatan yang sangat baik, *filler* ini membuat fungsi *filling* berkualitas tinggi.


Karena memiliki daya lekat khusus, dapat membuat berbagai macam tipe tekstur dengan menggunakan *roller*, *mastic roller*, *tile gun*, dll.

Filler ini tidak hanya semi elastis tetapi juga memiliki daya tahan tinggi dan mudah dibersihkan ketika diaplikasikan dengan cat **HYPER VINYROCK SHIELD** yang berdaya tahan tinggi dan berbahan dasar resin silicon atau **HYPER VINYROCK SHIELD GLOSS** sebagai cat lapisan atas.

EXAMPLE

Use original film pattern

Change original film pattern



Memungkinkan untuk membuat berbagai macam pola tekstur dengan mengontrol tingkat kecerahan, jumlah lapisan, dan alat aplikasi pengenceran.

Proses	Cat & Metode		Persentase Pengenceran		Jumlah Lapisan Kg/m ² / 1 kali pengecatan	Jarak Waktu Pengecatan
Persiapan Permukaan	1) Bersihkan permukaan yang akan dicat dari karat, debu, kotoran, dll dengan menggunakan sikat kawat 2) Keringkan hingga kadar air di bawah 10% dan pH dibawah 9.5, lalu mulai pengecatan.					
Lapisan Bawah	Produk	VINYROCK CATIONIC SEALER	Tidak Perlu	Sikat Roller Airless	-	0.06 - 0.10kg
	Alat Aplikasi	Sikat, Roller, Airless				
	Jumlah Pengecatan	1 kali pengecatan				
	Jumlah Lapisan	150 - 250m ² /15kg/1 kali pengecatan				
Lapisan Tengah	Produk	VINYROCK ELASTIC FILLER	Air Bersih	Mid Hair Roller	5 - 8%	0.5 - 0.8kg
	Alat Aplikasi	Roller				
	Jumlah Pengecatan	1 - 2 pengecatan		Mastic Pattern Roller	2 - 5%	0.8 - 1.5kg
	Jumlah Lapisan	10 - 32m ² /16kg/1 kali pengecatan				
Lapisan Atas	Produk	HYPER VINIROCK SHEILD	Air Bersih	Sikat Roller Airless	10 - 20% 10 - 20% 15 - 25%	0.11 - 0.13kg
	Alat Aplikasi	HYPER VINIROCK SHEILD GLOSS				
	Jumlah Pengecatan	Sikat, Roller				
	Jumlah Lapisan	2 - 3 kali pengecatan				
	Produk	115 - 136m ² /15kg/1 kali pengecatan				